

DuPont™ AirGuard® Sealant

Descriere Produs & Aplicare

Adeziv etanșant aplicat din cartuș, cu aderență inițială ridicată și rezistență funcțională rapidă, destinat lucrărilor interioare de construcții. Recomandat pentru lipirea membranei de control al vaporilor AirGuard® (AVCL) pe diverse suprafețe solide de construcție, pentru a obține o etanșare la aer eficientă. De asemenea, este potrivit pentru umplerea rosturilor și ideal pentru utilizare în zone greu accesibile, unde aplicarea unei benzi adezive este dificilă – cum ar fi colțurile ferestrelor și ușilor. Asigură o aderență excelentă pe majoritatea suprafețelor, inclusiv piatră, zidărie, lemn, produse pe bază de gips și plăci fibroase. Etanșantul nu conține solvenți și oferă o soluție stabilă, uniformă și care nu curge (tixotropă).

Specificații

PROPRIETĂȚI	VALOARE
Cod produs	1211S
Culoare (după uscare)	albastru-deschis
Interval de temperatură (după uscare)	-30 °C up to +80 °C
Temperatura de procesare	-5 °C up to +30 °C
Densitate(EN542 at +20 °C)	approx. 1,02 g/cm ³
GEV-EMICODE	EC1 ^{plus}
French VOC-Clasa de emisie:	A+

Recomandări de utilizare si întreținere

Suprafețele materialelor ce urmează a fi lipite trebuie să fie uscate, curate, fără praf și fără urme de grăsime. Etanșantul trebuie aclimatizat la temperatura de aplicare înainte de utilizare. Adezivul se aplică omogen (sub formă de cordon gros de 4–8 mm) pe bariera de vaporii, folie, fâșia de îmbinare a ferestrei sau pe materialul de construcție suport. Timpul de întărire depinde de grosimea cordonului, temperatură, umiditate, absorbția și gradul de etanșeitate la vaporii al materialelor ce urmează a fi lipite. Ideal, unul dintre cele două materiale ar trebui să fie absorbant sau permeabil la vaporii. Lipirea pe materiale neabsorbante se poate realiza doar prin „lipire de contact”, după ce etanșantul s-a uscat parțial (16–20 ore). Timpul exact de întărire poate fi determinat corect doar prin teste proprii. Înainte de uscarea completă, lipiturile eliberate pot fi refăcute. Etanșantul nu trebuie utilizat în condiții de umezeală permanentă sau în medii care conțin clor. Lipirea straturilor de control al vaporilor pe materialele de construcție se face doar cât timp etanșantul se află în „fază umedă”, aplicând o presiune moderată cu mâna. Pentru o etanșare eficientă, trebuie să rămână o grosime minimă a cordonului de 1 mm, care nu trebuie presată complet. Datorită proprietăților autoadezive ale materialului, lipiturile desfăcute pot fi refăcute.

Condiții de depozitare: păstrați produsul în ambalajul original, la temperaturi între +15 °C și +25 °C, ferit de razele directe ale soarelui. Termenul de valabilitate este de 24 de luni.

Date: February 11, 2019

DuPont de Nemours
(Luxembourg) S.à r.l.
Rue General Patton,
L - 2984 Luxembourg
Tel.: +352 3666 5885 tyvek.
info@lux.dupont.com

www.construction.tyvek.com

This information corresponds to our current knowledge on the subject. It is not intended to substitute for any testing you may need to conduct to determine for yourself the suitability of our products for any application other than the application as specified herein. This information may be subject to revision as new knowledge and experience becomes available. Since we cannot anticipate all variations in actual end-use conditions, DuPont makes no warranties and assumes no liabilities in connection with any use of this information for applications other than the application as specified herein. Nothing in this publication is to be considered as a license to operate under or a recommendation to infringe any patent right. Product safety information is available on request. This data sheet is a printed document and is valid without signature.

DUPONT
Tyvek®